

JIS A 1211		CBR試験(室内貫入試験)						報告用紙		
調査名: 第二種改良土				試験日時: 令和4年4月25日						
備考:				立会者:						
養生:				試験者: 田島 亮也						
供試体の採取法、及び準備状態: プラント採取 7日間養生				試験条件: <del>水浸</del> ・非水浸						
I. 供試体の採取										
モールド NO.	11			含 水 比 の 測 定						
(湿潤試料+モールド)重量g	12570.6			湿潤試料重量+容器重量 WW	2604.8g					
モールド重量g	8718.4			乾燥試料重量+容器重量 DW	2050.1g					
湿潤試料重量g	3852.2			水の重量 Ww	554.7g					
モールド体積 V cm³	2208			容器重量 TW	456.3g					
湿潤密度 $\gamma_t$ g/cm³	1.74			乾土の重量 Ws	1593.8g					
乾燥密度 $\gamma_d$ g/cm³	1.29			含水比 $w = Ww/Ws \times 100 = 34.8\%$						
			固形分 $ss = Ws/(Ww+Ws) \times 100 = 74.18\%$							
II. 吸水膨張試験 供試体の初めの高さ12.5cm										
吸 水 時 間 hr	1	2	4	8	24	48	72	96		
膨 張 量 mm										
膨 張 比 %										
III. 吸水後の供試体の乾燥密度 $\gamma'_d$ および含水比 $\omega'$ ※										
試料+モールド g	湿潤重量 g	膨張比 re%	供試体体積 $V(1+re/100)$ cm³	$\gamma'_t$ g/cm³	$\gamma'_d$ g/cm³	$\omega'$ %				
$\gamma'_d = \frac{100rd}{100+re} \quad \omega' = \frac{\gamma'_t(100+re)}{rd} - 100 = 100 \left( \frac{\gamma'_t}{\gamma'_d} - 1 \right)$										
IV. 貫入試験 ピストン断面積 : 19.625 cm²										
貫入量 mm	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	5.0	7.5	10.0	12.5
荷重読み kg	51	97	142	192	233	275	402	545	639	—
V. 供試体表面より約3cm貫入部の含水比 ※										
$\begin{array}{ccc} WW & & DW \\ DW & & TW \\ Ww & & W's \\ \omega = \% & & ss = \% \end{array}$										
VI. C B R										
標準荷重	2030 kg									
貫入強度	401.70 kg/cm²									
C B R	19.78 %									
(注) ※印は非水浸試験の場合は除く。										

試験名：第二種改良土

試験日：令和4年4月25日


試験者名：田島 亮也

1.試験結果

貫入量	ゲージの読み			貫入強度	備考
(mm)	左	右	平均	(kg/cm <sup>2</sup> )	
0.5	6.0	6.0	6.00	50.74	
1.0	11.0	12.0	11.50	97.25	
1.5	16.5	17.0	16.75	141.65	
2.0	22.0	23.5	22.75	192.39	
2.5	27.0	28.0	27.50	232.56	
3.0	32.0	33.0	32.50	274.85	
5.0	47.0	48.0	47.50	401.70	
7.5	64.0	65.0	64.50	545.47	
10.0	75.0	76.0	75.50	638.50	
12.5	—	—	—	—	

CBR=2.5mm(貫入強度)÷1370×100(%)= 16.97

CBR=5.0mm(貫入強度)÷2030×100(%)= 19.78



2.	5.0mm貫入強度	401.7	kg/cm <sup>2</sup>
3.	CBR	19.78	%

粒度分布測定

NO.3

試験名： 第二種改良土

試験日： 令和4年4月25日

試験者名： 田島 亮也

1.試験結果

目開き(mm)	a.篩+土(g)	b.篩(g)	c.土(g)	百分率(%)	累積率(%)
40.0	555.0	555.0	0	0	100.00
37.5	542.7	542.7	0.0	0.00	100.00
31.5	528.2	528.2	0.0	0.00	100.00
19.0	545.5	545.4	0.1	0.00	100.00
13.2	730.0	574.4	155.6	6.73	93.26
9.5	745.8	543.8	202.0	8.74	84.53
6.7	766.4	479.5	286.9	12.41	72.12
4.75	970.5	529.4	441.1	19.08	53.04
2.36	1361.7	491.2	870.5	37.65	15.38
1.180	756.1	465.4	290.7	12.57	2.81
0.425	412.4	351.7	60.7	2.63	0.18
0.075	314.9	310.7	4.2	0.18	0
0.0	348.2	348.2	0.0	0	0
合計	—	—	2311.8	100	100

(注)百分率C÷合計×100%
 累積分率＝小計からの累

2.粒度分布曲線

