

JIS A 1211	CBR試験(室内貫入試験)								報告用紙		
調査名: 第二種改良土				試験日時: 令和2年11月12日							
備考:				立会者:							
養生:				試験者: 浅場 祐太							
供試体の採取法、及び準備状態: プラント採取 7日間養生				試験条件: 水浸 ・非水浸							
I. 供試体の採取											
モールド NO.	11			含水比の測定							
(湿潤試料+モールド)重量g	12434.7			湿潤試料重量+容器重量 WW	1683.9g						
モールド重量g	8718.4			乾燥試料重量+容器重量 DW	1306.1g						
湿潤試料重量g	3716.3			水の重量 Ww	377.8g						
モールド体積 V cm³	2208			容器重量 TW	292.2g						
湿潤密度 γ_t g/cm³	1.68			乾土の重量 Ws	1013.9g						
乾燥密度 γ_d g/cm³	1.22			含水比 $w = Ww/Ws \times 100 = 37.26\%$							
			固形分 $ss = Ws/(Ww+Ws) \times 100 = 72.85\%$								
II. 吸水膨張試験				供試体の初めの高さ12.5cm							
吸水時間 hr	1	2	4	8	24	48	72	96			
膨張量 mm											
膨張比 %											
III. 吸水後の供試体の乾燥密度 γ'_d および含水比 ω' ※											
試料+モールド g	湿潤重量 g	膨張比 re%	供試体体積 $V(1+re/100)$ cm³	γ'_t g/cm³	γ'_d g/cm³	ω' %					
$\gamma'_d = \frac{100rd}{100+re} \quad \omega' = \frac{\gamma'_t(100+re)}{rd} - 100 = 100 \left(\frac{\gamma'_t}{\gamma'_d} - 1 \right)$											
IV. 貫入試験				ピストン断面積 : 19.625 cm²							
貫入量 mm	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	5.0	7.5	10.0	12.5	
荷重読み kg	55	93	133	161	195	233	351	461	562	—	
V. 供試体表面より約3cm貫入部の含水比 ※											
$\omega = \frac{WW - DW}{Ww} \times 100 \quad ss = \frac{DW - TW}{W's} \times 100$											
VI. C B R											
標準荷重	2030 kg										
貫入強度	350.96 kg/cm²										
C B R	17.28 %										
(注) ※印は非水浸試験の場合は除く。											

試験名：第二種改良土

試験日：令和2年11月12日


試験者名：浅場 祐太

1.試験結果

貫入量	ゲージの読み			貫入強度	備考
(mm)	左	右	平均	(kg/cm ²)	
0.5	7.0	6.0	6.50	54.97	
1.0	11.0	11.0	11.00	93.02	
1.5	15.5	16.0	15.75	133.19	
2.0	19.0	19.0	19.00	160.68	
2.5	23.0	23.0	23.00	194.51	
3.0	27.0	28.0	27.50	232.56	
5.0	41.0	42.0	41.50	350.96	
7.5	54.0	55.0	54.50	460.90	
10.0	66.0	67.0	66.50	562.39	
12.5	—	—	—	—	

CBR=2.5mm(貫入強度)÷1370×100(%)= 14.19

CBR=5.0mm(貫入強度)÷2030×100(%)= 17.28



2.	5.0mm貫入強度	350.96	kg/cm ²
3.	CBR	17.28	%

粒度分布測定

NO.3

試験名：第二種改良土

試験日：令和2年11月12日

試験者名：浅場 祐太

1.試験結果

目開き(mm)	a.篩+土(g)	b.篩(g)	c.土(g)	百分率(%)	累積率(%)
40.0	555.0	555.0	0	0	100.00
37.5	542.7	542.7	0.0	0.00	100.00
31.5	528.2	528.2	0.0	0.00	100.00
19.0	545.4	545.4	0.0	0.00	100.00
13.2	573.8	573.8	0.0	0.00	100.00
9.5	691.2	543.1	148.1	13.98	86.02
6.7	621.4	477.4	144.0	13.60	72.42
4.75	704.9	527.7	177.2	16.73	55.69
2.36	816.7	505.1	311.6	29.42	26.27
1.180	745.4	546.0	199.4	18.83	7.45
0.425	433.6	356.3	77.3	7.30	0.15
0.075	318.5	316.9	1.6	0.15	0
0.0	349.6	349.6	0.0	0	0
合計	—	—	1059.2	100	100

(注)百分率C÷合計×100%

累積分率＝小計からの累

2.粒度分布曲線

