

JIS A 1211		CBR試験(室内貫入試験)						報告用紙		
調査名: 第二種改良土				試験日時: 令和2年10月26日						
備考:				立会者:						
養生:				試験者: 浅場 祐太						
供試体の採取法、及び準備状態: プラント採取 7日間養生				試験条件: <del>水浸</del> ・非水浸						
I. 供試体の採取										
モールド NO.	11			含水比の測定						
(湿潤試料+モールド)重量g	12814.2			湿潤試料重量+容器重量 WW	1540.1g					
モールド重量g	8718.4			乾燥試料重量+容器重量 DW	1275.9g					
湿潤試料重量g	4095.8			水の重量 Ww	264.2g					
モールド体積 V cm³	2208			容器重量 TW	295.2g					
湿潤密度 $\gamma_t$ g/cm³	1.85			乾土の重量 Ws	980.7g					
乾燥密度 $\gamma_d$ g/cm³	1.46			含水比 $w = Ww/Ws \times 100 = 26.94\%$						
			固形分 $ss = Ws/(Ww+Ws) \times 100 = 78.78\%$							
II. 吸水膨張試験 供試体の初めの高さ12.5cm										
吸水時間 hr	1	2	4	8	24	48	72	96		
膨張量 mm										
膨張比 %										
III. 吸水後の供試体の乾燥密度 $\gamma'_d$ および含水比 $\omega'$ ※										
試料+モールド g	湿潤重量 g	膨張比 re%	供試体体積 $V(1+re/100)$ cm³	$\gamma'_t$ g/cm³	$\gamma'_d$ g/cm³	$\omega'$ %				
$\gamma'_d = \frac{100rd}{100+re} \quad \omega' = \frac{\gamma'_t(100+re)}{rd} - 100 = 100 \left( \frac{\gamma'_t}{\gamma'_d} - 1 \right)$										
IV. 貫入試験 ピストン断面積 : 19.625 cm²										
貫入量 mm	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	5.0	7.5	10.0	12.5
荷重読み kg	55	89	127	148	169	195	300	364	457	—
V. 供試体表面より約3cm貫入部の含水比 ※										
$\begin{array}{ccc} WW & & DW \\ DW & & TW \\ Ww & & W's \end{array}$ $\omega = \frac{WW - DW}{Ww} \times 100 \quad ss = \frac{TW - W's}{Ww} \times 100$										
VI. C B R										
標準荷重	2030 kg									
貫入強度	300.22 kg/cm²									
C B R	14.78 %									
(注) ※印は非水浸試験の場合は除く。										

試験名： 第二種改良土

試験日： 令和2年10月26日


試験者名： 浅場 祐太

1.試験結果

貫入量	ゲージの読み			貫入強度	備考
(mm)	左	右	平均	(kg/cm <sup>2</sup> )	
0.5	5.0	8.0	6.50	54.97	
1.0	9.0	12.0	10.50	88.79	
1.5	13.0	17.0	15.00	126.85	
2.0	16.0	19.0	17.50	147.99	
2.5	19.0	21.0	20.00	169.14	
3.0	22.0	24.0	23.00	194.51	
5.0	34.0	37.0	35.50	300.22	
7.5	41.0	45.0	43.00	363.65	
10.0	53.0	55.0	54.00	456.67	
12.5	—	—	—	—	

CBR=2.5mm(貫入強度)÷1370×100(%)= 12.34

CBR=5.0mm(貫入強度)÷2030×100(%)= 14.78



2. 5.0mm貫入強度 300.22 kg/cm<sup>2</sup>
3. CBR 14.78 %

粒度分布測定

NO.3

試験名： 第二種改良土

試験日： 令和2年10月26日

試験者名： 浅場 祐太

1.試験結果

目開き(mm)	a.篩+土(g)	b.篩(g)	c.土(g)	百分率(%)	累積率(%)
40.0	555.0	555.0	0	0	100.00
37.5	542.7	542.7	0.0	0.00	100.00
31.5	528.2	528.2	0.0	0.00	100.00
19.0	545.4	545.4	0.0	0.00	100.00
13.2	573.8	573.8	0.0	0.00	100.00
9.5	798.9	543.1	255.8	22.02	77.98
6.7	675.0	477.4	197.6	17.01	60.97
4.75	746.1	527.7	218.4	18.80	42.18
2.36	853.3	505.1	348.2	29.97	12.21
1.180	648.1	546.0	102.1	8.79	3.42
0.425	395.1	356.3	38.8	3.34	0.08
0.075	317.8	316.9	0.9	0.08	0
0.0	349.6	349.6	0.0	0	0
合計	—	—	1161.8	100	100

(注)百分率C÷合計×100%

累積分率＝小計からの累

2.粒度分布曲線

