

JIS A 1211		CBR試験(室内貫入試験)						報告用紙		
調査名: 第二種改良土				試験日時: 令和4年1月20日						
備考:				立会者:						
養生:				試験者: 田島 亮也						
供試体の採取法、及び準備状態: プラント採取 7日間養生				試験条件: 水浸 ・非水浸						
I. 供試体の採取										
モールド NO.	11			含水比の測定						
(湿潤試料+モールド)重量g	12936.5			湿潤試料重量+容器重量 WW	2001.6g					
モールド重量g	8718.4			乾燥試料重量+容器重量 DW	1479.2g					
湿潤試料重量g	4218.1			水の重量 Ww	522.4g					
モールド体積 V cm³	2208			容器重量 TW	455.1g					
湿潤密度 γ_t g/cm³	1.91			乾土の重量 Ws	1024.1g					
乾燥密度 γ_d g/cm³	1.26			含水比 $w = Ww/Ws \times 100 = 51.01\%$						
			固形分 $ss = Ws/(Ww+Ws) \times 100 = 66.22\%$							
II. 吸水膨張試験 供試体の初めの高さ12.5cm										
吸水時間 hr	1	2	4	8	24	48	72	96		
膨張量 mm										
膨張比 %										
III. 吸水後の供試体の乾燥密度 γ'_d および含水比 ω' ※										
試料+モールド g	湿潤重量 g	膨張比 re%	供試体体積 $V(1+re/100)$ cm³	γ'_t g/cm³	γ'_d g/cm³	ω' %				
$\gamma'_d = \frac{100rd}{100+re} \quad \omega' = \frac{\gamma'_t(100+re)}{rd} - 100 = 100 \left(\frac{\gamma'_t}{\gamma'_d} - 1 \right)$										
IV. 貫入試験 ピストン断面積 : 19.625 cm²										
貫入量 mm	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	5.0	7.5	10.0	12.5
荷重読み kg	59	85	110	135	152	169	237	300	355	—
V. 供試体表面より約3cm貫入部の含水比 ※										
$\begin{array}{ccc} WW & & DW \\ DW & & TW \\ Ww & & W's \end{array}$ $\omega = \frac{WW}{DW} \times 100 \quad ss = \frac{W's}{TW} \times 100$										
VI. C B R										
標準荷重	2030 kg									
貫入強度	236.79 kg/cm²									
C B R	11.66 %									
(注) ※印は非水浸試験の場合は除く。										

試験名： 第二種改良土

試験日： 令和4年1月20日


試験者名： 田島 亮也

1.試験結果

貫入量	ゲージの読み			貫入強度	備考
(mm)	左	右	平均	(kg/cm ²)	
0.5	7.0	7.0	7.00	59.19	
1.0	10.0	10.0	10.00	84.57	
1.5	13.0	13.0	13.00	109.94	
2.0	16.0	16.0	16.00	135.31	
2.5	18.0	18.0	18.00	152.22	
3.0	20.0	20.0	20.00	169.14	
5.0	28.0	28.0	28.00	236.79	
7.5	35.0	36.0	35.50	300.22	
10.0	42.0	42.0	42.00	355.19	
12.5	—	—	—	—	

CBR=2.5mm(貫入強度)÷1370×100(%)= 11.11

CBR=5.0mm(貫入強度)÷2030×100(%)= 11.66



2.	5.0mm貫入強度	236.79	kg/cm ²
3.	CBR	11.66	%

粒度分布測定

NO.3

試験名： 第二種改良土

試験日： 令和4年1月20日

試験者名： 田島 亮也

1.試験結果

目開き(mm)	a.篩+土(g)	b.篩(g)	c.土(g)	百分率(%)	累積率(%)
40.0	555.0	555.0	0	0	100.00
37.5	542.7	542.7	0.0	0.00	100.00
31.5	528.2	528.2	0.0	0.00	100.00
19.0	545.4	545.4	0.0	0.00	100.00
13.2	710.2	574.4	135.8	5.05	94.95
9.5	757.3	543.8	213.5	7.94	87.01
6.7	867.3	479.5	387.8	14.42	72.59
4.75	1184.3	529.4	654.9	24.35	48.24
2.36	1274.9	491.2	783.7	29.14	19.09
1.180	834.9	465.4	369.5	13.74	5.35
0.425	488.5	351.7	136.8	5.09	0.27
0.075	317.9	310.7	7.2	0.27	0
0.0	348.2	348.2	0.0	0	0
合計	—	—	2689.2	100	100

(注)百分率C÷合計×100%
 累積分率＝小計からの累

2.粒度分布曲線

